

# Parquet contrecollé

## HOME 148 ACCESS

### CLIC 1 FRISE

#### SINGULARITÉS

##### PAREMENT

Choix de bois	Elegance selon la norme EN 13489-2017 3% des lames d'un lot peuvent appartenir à un autre choix
Type de parement	Chêne de 3.5 mm +/- 0.2 mm sur support HDF et contre parement en résineux
Aubier	Permis mais jamais sur une lame entière
Nœuds sains, adhérents et pourris	Permis : Présence de nœuds pouvant aller jusqu'à 3 cm au maximum
Gerces	Permises
Pente de fil	Permis
Cœur sain	-
Variation de couleur	Importantes permises
Rayon médullaire	Permis
Attaques biologiques	-

#### RESULTATS DE TEST

Couche intermédiaire HDF	8 mm +/- 0.2 mm/ 5.2 kg/m <sup>2</sup> HDF
Taux d'humidité relatif	7% HR +/-2.0% HR
Traitement de surface	Finition vernie 7 couches
Épaisseur du parement	3.5 mm +/- 0.2 mm


#### ASSORTIMENT

Longueurs	1080 mm +/- 1 mm en majorité, possible entre 1060 à 1080 mm pour 1 ou 2 lames dans 1 colis
Largeur	148 mm +/- 0.2 mm
Épaisseur	14 mm +/- 0.2 mm

#### CONDITIONNEMENT

Lames	Colis de 1.572 m <sup>2</sup>
Nombre de colis par palette	40 colis
M <sup>2</sup> par palette	62.880 m <sup>2</sup>
Poids au m <sup>2</sup>	7.64 kg


#### NORMES

Classement feu	Dfl-S1
Classement d'usage	31
Pose sur sol chauffant compatible	 En pose collée en plein
Coefficient de conductivité thermique	R = 0.07 W/mK



# ENTRETIEN D'UN PARQUET VERNI

Pour l'entretien courant ou pour un bon nettoyage en fin de chantier



1

Dépoussiérer au balai, à l'aspirateur, ou au chiffon (sec).



Nettoyant  
LISABRIL®  
BLANCHON



Rénovateur  
métallisant  
BLANCHON

2

Utiliser une serpillière microfibre très essorée avec de l'eau additionnée du nettoyant LISABRIL référence 12706.

Idéal pour l'entretien courant de tous les parquets vitrifiés, sols stratifiés et plastiques, sols durs, le NETTOYANT LISABRIL® BLANCHON, dégraisse, nettoie et laisse les surfaces nettes et sans traces. Il ravive les parquets vitrifiés d'aspects mat, ultra mat, bois brut, effet nature ou invisible.

#### LISABRIL :

TYPE DE MATIÈRES ACTIVES : Tensioactifs, sans silicones

CLASSIFICATION AFNOR : Sans objet DENSITÉ

1,00 (à 20°C, selon NF T 30020)

#### INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES :

Danger. Respecter les précautions d'emploi.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur demande)

Teneur en pH : PUR 7

PARFUM : Note florale

3

Pour prolonger la vie de votre finition vernie, nous vous conseillons, dès la fin de la pose du chantier, de passer un métallisant mat référence 12709 pour renforcer la durabilité ou dans le cas d'un entretien redonner un bel aspect en atténuant les micro-rayures. L'application se fait en 1 ou 2 couches avec un balai microfibre, balai-éponge ou serpillière bien essorés dans le sens du fil du bois. Laisser sécher 1 heure entre chaque couche pour permettre à la polymérisation de s'effectuer en profondeur.

Ne jamais laver à grande eau ou utiliser de produits détergents. Éviter également les lingettes pré-imbibées commercialisées dans les rayons droguerie.