

Désignation commerciale	MISE A JOUR 01-2021	Etiquetage	<u>Classement libre MIXTE</u>
10MM Point de Hongrie – Choix MIXTE			NORME EN 13228-2003

Singularités	Limitations
Parement	
Aubier	Sans limitations
Nœuds sains adhérents et pourris	Permis : Nœuds sains de diamètre inférieur à 25mm. Nœuds noirs voir trou et fendus sans limitation de nombre et de taille inférieure à 10mm (rebouchés au mastic) Pattes de chat répétitives
Nœuds pourris	Non permis
Gerces	Non permise
Ronces	Permisses,
Pente de fil	Permis, débit sur quartier (maille), faux quartier, et dosse, mais pas de fil tranché
Cœur sain	Non permis
Variation de couleur	Différences de teinte dues à la structure du bois et veines légèrement plus sombres, permises, Dis coloration importante non permise
Traces de baguette	Non permise
Rayon médullaire	Permis (maille admise)
Attaques biologiques	Non permises (Piqûre noire exclue)
Légères imperfections d'usinage	Permisses : -pouvant être éliminées au ponçage -sur la languette à condition que leur importance ne nuise pas à la mise en œuvre du parquet
Contre Parement	
Aubier	Permis, sur une épaisseur ne dépassant pas le milieu de la joue supérieure, de la lame Aubier non sain non permis, aubier violacé toléré
Flaches	Permis, si leur largeur est inférieure à 20% de la largeur de la lame et au maximum à 30% de la longueur de la lame, même en rive dans la mesure où ils n'affectent ni la rainure ni la languette. Imperfections de rabotage, qui restent dans les limites de tolérance d'épaisseur de la lame sur toute sa longueur, permises.
Autres anomalies	Tous les défauts, sans limitation de format ni nombre, n'affectant ni la solidité ni la durabilité du parquet mis en œuvre sont permis.

Assortiment

Longueur de 600mm pointe à pointe pour la largeur de 90mm
 Longueur de 880mm pointe à pointe pour la largeur de 120mm

Conditionnement

Les lames sont emballées en carton recyclable avec film plastique de protection de 1.68m² (18 lames droites et 18 lames gauches) pour largeur de 90mm et 1.86m² (10 lames droites et 10 lames gauches) pour la largeur de 120mm

Normes

Classement au feu : Cfl-S1
 Classe d'usage : 31
 Coefficient de conductivité thermique : R = 0.18 W/K
 Résistance thermique 0.055 m². K / W

Finition du parquet MANUFACTURE INTÉMPORELLE en brossé verni ou satiné

Pour les finitions avec une teinte : application d'une teinte acrylique sur les lames avant les applications des différentes couches de protection

Verni : en usine. Verni UV polyuréthane acrylique, exempt de solvant, de formaldéhydes, et isocyanates.

Descriptif	Résultats
Types de résines utilisés	Résines polyuréthanes à séchage ultraviolet incluant des nanoparticules de haute dureté avec une forte résistance à l'abrasion
Résistance à la rayure TABER scratch tester	1,8 Newton
Résistance à l'abrasion TABER meules CS10	10 milligrammes de pertes de masse
Résistance à l'abrasion TABER meules CS10	15000 tours usure du bois
Présence d'isocyanates	Aucune
Adhérence test quadrillage Norme NFT30038	0 Aucun décollement
Résistance chimique NFT30053	12
Résistance aux chocs NFT 30039	25cm
Résistance aux chocs billes 500grs	30cm
Brillant 60°	20%
Comportement au feu	Le verni ne modifie pas le classement feu du support sur lequel il est appliqué
Présence de formaldéhyde	Aucune

Entretien d'un parquet verni

Pour l'entretien courant : dépoussiérer au balai, à l'aspirateur, ou au chiffon (sec).

Pour un nettoyage plus important : utiliser une serpillère microfibre légèrement humidifiée avec de l'eau savonneuse (savon naturel concentré spécial parquet).

!!! Ne jamais laver à grande eau ou utiliser de produits détergents. Eviter également les lingettes pré-imbibées commercialisées dans les rayons droguerie.

Pour prolonger la vie de votre finition vernie, nous vous conseillons, dès la fin de la pose du chantier, de passer un métallisant mat ou satiné pour renforcer la durabilité ou dans le cas d'un entretien redonner un bel aspect en atténuant les micro-rayures. Pour obtenir en bon résultat, il est conseillé d'appliquer le métallisant à l'aide d'une monobrosse équipée d'un PAD blanc.



